



TOL-FAÇADE PLIOLITE® MAT

Peinture de ravalement, mate, aux résines PLIOLITE® en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1
Conforme à la norme P 84-403 et NF T 30-804 : Classe D2
Selon EN 1062 : E3 V2 W1 A0.



DESTINATION

- Protection et décoration des façades
- Travaux neufs et rénovation

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence
- Très microporeux
- Grande opacité
- Protection efficace contre l'eau de ruissellement
- Insaponifiable

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,50 kg/L.

Extrait sec En poids : 71%.
En volume : 47%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 429 g/L COV.

Point éclair Sans objet.

Présentation Peinture onctueuse.

Aspect du film Poché.

Brillant spéculaire < 5 sous 60°, mat.

Rendement 8 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Sec : 2 à 4 heures
Recouvrable : 16 heures
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 5L, 15L.

PLIOLITE® marque déposée d'OMNOVA Solution

TEINTES

Blanc et Nuanciers **TOTEM FAÇADE** : 201 teintes réalisables à partir des bases Ps et Ms.



(Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Inflammable.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application Brosse, rouleau.

Dilution Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi, sauf couche d'impression : Dilution de 5% en volume au White Spirit.

Nettoyage des outils White Spirit.

Préparation Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

Conditions d'application Conformes aux DTU 59.1
Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus :

- Mortier plâtre chaux cohésif.
- Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
- Gasal (après test in situ).

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

Incompatibilités connues :

- Revêtement d'imperméabilité, RPE, ITE
- Vieux plâtre
- Bois et dérivés
- Métaux

Préparation des supports Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :

- Précautions d'emploi**
- Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.
 - En teinte, sur enduit hydraulique ou mixte récent et/ou soumis à humidité fréquente, la couche de primaire est imposée.
 - Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bruts poreux ou absorbants	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement poreux
Impression ou fixateur	1 couche de TOL-FIX	1 couche de TOL-FACADE PLIOLITE® diluée de 5% au white spirit
Finition	1 couche de TOL-FACADE PLIOLITE® diluée de 5% au white spirit	1 couche de TOL-FACADE PLIOLITE® non diluée

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.859.067,75 €
 71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
 RCS Nanterre B 592 028 294
 www.tollens.com

0 820 21 00 24
 Service 0,12 € / min
 + prix appel



TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748