


TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748



PRO+

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE



Primaire d'accrochage à base de liant cationique, en phase aqueuse, adapté aux supports lisses, fermés ou non-adhérents, pour un usage en intérieur et extérieur.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, toutes pièces. • Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-supports : idéal pour la rénovation des supports difficiles, bloqués et non adhérents. • Technologie cationique : spécialement conçue pour isoler et masquer les tâches des supports (tanins de bois, nicotine, suie, auréoles d'humidité) et empêcher leur réapparition. • Primaire ultra-adhérent : les surfaces n'ont plus besoin d'être poncées ni matées. Sans ponçage, ni nettoyage de la poussière. Idéal rénovation express. • Séchage rapide. • Fort pouvoir opacifiant. • Recouvrable par tous types de peintures (acryliques et glycérophtaliques). • Excellente préparation avant pose de papiers peints.

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,43 kg / L
Extrait sec	En volume : 56%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Semi tendu
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m ² / L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : 4 à 6 heures.
Conditionnement	1L et 3L

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau laqueur microfibres, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau. <i>A noter : le liant cationique de ce primaire d'accrochage nécessite l'utilisation d'un rouleau ou d'un pinceau neuf et dédié exclusivement à ce produit, au risque d'altérer le résultat escompté.</i>
Nettoyage des outils	A l'eau
Supports compatibles	Bois (bruts, peints, lasurés, vernis) et dérivés (mélaminés, stratifiés, formicas) en intérieur uniquement ; anciennes peintures même glycéros ; métaux ferreux revêtus et métaux non ferreux (alu, zinc) ; plastiques durs type PVC ; carrelages muraux ; verre.

Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables ou écaillées. Pour favoriser l'accrochage, égrener légèrement le support à l'aide de papier de verre grains fins. Un lessivage avec rinçage et séchage complet peuvent être nécessaires sur surfaces grasses ou fortement tâchées. <i>Cas particulier : ne convient pas sur bois exotique ou à comportement singulier, plaques de plâtre hydrofuges, métaux non revêtus.</i>
Mise en œuvre	Bien mélanger avant emploi. Appliquer en une couche sur supports préalablement préparés. <ul style="list-style-type: none"> • En intérieur : température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité relative inférieure à 80%. • En extérieur : température d'application du produit et du support, supérieure à 5°C et inférieure à 35°C, par temps sec.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Précautions d'emploi	Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>