



ELASTOFIX PIGMENTÉ MAT

Impression régulatrice pigmentée, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



DESTINATION

- Régulateur de fonds bruts ou revêtus
- Sous-couche opacifiante
- Travaux neufs ou rénovation



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PROPRIÉTÉS

- Fixe, isole, régule l'absorption des fonds
- Microporeux
- Séchage rapide
- Insaponifiable
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,48 kg/L.

Extrait sec En poids : 59%.
En volume : 40%.

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

Présentation Peinture fluide.

Aspect du film Semi-poché.

Brillant spéculaire < 3 sous 60°. Mat.

Rendement 5 à 9 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Hors poussière : 30 minutes.
(à 20°C et 65% H.R.)
Sec : 1 heure
Recouvrable : 4 heures.
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures).

Conditionnement 5L et 15L

TEINTES

Blanc
et teintes série 1

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	Brosse, rouleau : favorisent l'accrochage Pistolet pneumatique et Airless (usure des buses possibles, à limiter sur les supports très difficiles et réguler au rouleau juste après l'application).
Dilution	Prêt à l'emploi, peut-être dilué sur certains fonds difficiles (fermés, lisses et peu absorbant. Structurés).
Nettoyage des outils	Eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Supports à base de liants hydrauliques, non friables Supports revêtus par RSE de plus de 10ans ou RPE au film mince adhérent. Autres supports, nous consulter <u>Incompatibilités connues :</u> Fonds pulvérulents, farinants, poudreux et très structurés Métaux.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS.
Précautions d'emploi	Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherch

Impression	1 couche d' ELASTOFIX PIGMENTÉ
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité en phase aqueuse

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Cliché Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294
www.tollens.com

0 820 21 00 24
Service 0,12 € / min
+ prix appel



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748