



MAXI FAÇADE

D2

Peinture de ravalement en phase aqueuse

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2.
Conforme à la norme NF T 34-722 : Classe D2.
Classement selon EN 1062-1 : E3 V1 W1 A0.



DESTINATION

- Protection et décoration des façades
- Travaux neufs et rénovation

PROPRIÉTÉS

- Convient aux supports lisses en bon état (pas de faïençage ni fissuration)
- Opacité
- Bonne glisse
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,50 kg/L.

Extrait sec En poids : 61%.
En volume : 41%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/L COV.

Présentation Liquide onctueux.

Aspect du film Poché

Brillant spéculaire < 4 sous 60°, mat.

Rendement 6 à 7,5 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Sec : 30 minutes
(à 20°C et 65% H.R.)
Recouvrable : 2 heures sur supports hydrauliques bruts.
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 15L

TEINTES

Blanc courant et Nuancier CROMOLOGY FAÇADE : teintes réalisables à partir du blanc courant et de la base Ma.



(Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter)

Recommandations particulières

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau méché. Rouleau alimenté.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> <u>Brosse, rouleau</u> : selon la porosité du support : dilution de la première couche avec 5% en volume à l'eau. <u>Rouleau alimenté</u> : dilution de 5% en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	<p>Non structurés et non fissurés, état et qualité conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie Anciens revêtements de peinture adhérents Autres supports, nous consulter <p><u>Incompatibilités connues</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE, anciennes peintures polyuréthanes Plâtres et dérivés Béton cellulaire non enduit Métaux Mastics en direct (risque de migration et de décoloration)
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET. Pour les teintes (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur (Tol Fix ou Elastofix Pigmenté). Sur enduit hydraulique ou mixte récent, le primaire est imposé. Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Non revêtus		Revêtus par un revêtement	
	Poudreux solides	Non poudreux	Epais	Mince ou Minéral
Impression ou fixateur	1 couche de TOL FIX ou TOL FACADE PLIOLITE* dilué à 5%	1 couche d'ELASTOFIX PIGMENTE		1 couche de TOL FIX ou d'ELASTOFIX PIGMENTE*
Couche intermédiaire	1 couche de MAXI FACADE dilué de 5% avec de l'eau			
Finition	1 couche de MAXI FACADE pur			

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de

CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €

Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex

Tél : 01.41.27.62.00

RCS Nanterre B 592 028 294

tollens.com



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748