



MAXI RÉNO EG D3

Revêtement Semi-Epais aux résines acryliques additivé siloxane en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c
Conforme à la norme NF T 34-722 : Classe D3.
Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W2 A1.



DESTINATION

- Protection et masque le faïençage du support : système de classe D3.
- Travaux neufs et rénovation.

PROPRIÉTÉS

- Extrêmement **G**arnissant
- Evite que les **G**astéropodes ne dégradent les façades
- Excellente résistance aux intempéries : Effet perlant
- Spécial supports à relief
- Masque le faïençage
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons



CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,45 kg/L.

Extrait sec En poids : 66%.
En volume : 48%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/L COV.

Présentation Pâte onctueuse

Aspect du film Poché selon le rouleau.

Brillant spéculaire < 3 sous 60°, mat.

Rendement (Selon norme NF T 30-073)

- 3 m²/L/couche selon le système retenu.
- Les consommations seront sensiblement majorées sur supports à reliefs ou très absorbants.

Temps de séchage (à 23°C et 50% H.R.)
Sec : 4 heures
Recouvrable : 12 heures
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 15L

TEINTES

Blanc calibré et teintes du Nuancier CROMOLOGY FACADE réalisables à partir du blanc calibré.



(Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y < 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter)

Recommandations particulières

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.



CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application	▪ Brosse, rouleau ravalement méché ou nid d'abeilles. Rouleau alimenté, pistolet.
Dilution	▪ Prêt à l'emploi sauf en sous-couche : dilution à 10% en volume à l'eau
Nettoyage des outils	Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. <u>Supports non revêtus :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortiers de liants hydrauliques) ▪ Enduits tyroliens et monocouches écrêtés (et après fixateur solvanté) ▪ Béton banché conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd ou léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non poudreux et non fissuré, insensibles à l'eau) ▪ Briques. <u>Supports revêtus :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures films minces (acryliques, minérales) adhérentes ▪ RPE en bon état ▪ Autres supports, nous consulter <u>Incompatibilités connues :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bois et dérivés ▪ Plâtres et dérivés en direct. ▪ Béton cellulaire en blocs parpaing non enduit ▪ Mastics en direct (risque de migration et de décoloration) ▪ Métaux
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traitement anticryptogamique éventuel avec FACADE NET.
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour les teintes soutenues (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur. Pour les teintes contrastées (entre support et finition), ou à relief, système en 2 couches de ce produit minimum. ▪ Sur enduit hydraulique ou mixte récent, la couche de primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit. ▪ Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

- Possibilité d'usage en D2 pour les sous-basements à faible remontée capillaire (en diluant le produit à 10%)

	Supports bruts en bon état, absorbants/poreux, pulvérulents et/ou hétérogènes	Supports revêtus par finition organique, en bon état, farinants ou hétérogènes	Supports revêtus de film décoratif mince ou semi-épais ou souple de plus de 10 ans, en bon état, homogène et non farinant.
Après travaux préparatoires prévus selon les exigences réglementaires (DTU, normes & CPT)			
Impression ou fixateur	TOL FIX ou TOL FIXATEUR GCPV ou TOL FACADE PLIOLITE Pastel (voir FT) à environ 200 g/m ²	ELASTOFIX PIGMENTE 200 à 300 g/m ² (si farinage, brossage impératif)	MAXI RÉNO EG 1 couche diluée à 5% à 200 à 250 g/m ²
Finition	MAXI RÉNO EG :1 à 2 couches pures : 400 g/m ²		MAXI RÉNO EG 1 couche pure : 350 g/m ²

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

*Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00 - tollens.com
 RCS Nanterre B 592 028 294



TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748