



TOL FLEX INTERMEDIAIRE MAT



Revêtement semi-épais, sous-couche, aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
 Conforme aux normes AFNOR P 84-403 et NF P 84-404 (DTU 42.1) visant la protection des façades en service.
 Selon EN 1062-1 : E4 à E5, V2, W3, A2 à A5

DESTINATION

- Couche intermédiaire pour les systèmes d'imperméabilité de façades RENOCRYL 500, TOL FLEXANE MONO, TOL FLEXANE TALOCHÉ GM, TOL FLEXANE TALOCHÉ GG NG, TOL FLEX 600 et TOL FLEX 600 TALOCHÉ.
- Pour l'enrobage du NON TISSE FACADE pour le traitement localisé des fissures et des points particuliers
- Travaux sur façades en service

PROPRIÉTÉS

- Conserve une grande souplesse dans le temps
- Microporosité normalisée
- Garnissant
- Sa structure et son opacité facilitent la mise en place des finitions
- Application et répartition aisées

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1.26 kg/L

Extrait sec En poids : 69%
 En volume : 60%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
 Ce produit contient au maximum 39 g/L COV.

Point éclair Sans objet.

Présentation Pâte très onctueuse.

Aspect du film Poché léger.

Brillant spéculaire < 4 sous 60°, mat.

Rendement 0,250 à 0,900 kg/m², suivant le système d'imperméabilité choisi.
 (Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Sec : 2 heures
 (à 23°C et 50% H.R.
 sur supports bruts)
 Recouvrable : 16 heures
 (Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 15L

TEINTES

Blanc

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	▪ Brosse, rouleau synthétique à poils longs.
Dilution	▪ Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Nettoyage des outils	Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 42.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 42.1. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Béton brut de granulats courants ou légers ▪ Béton ou maçonnerie d'éléments, enduits au mortier de liants hydrauliques ▪ Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques ▪ Anciens revêtements organiques après étude préalable ▪ Mortier de plâtre conforme aux Règles Professionnelles de juin 1997 et DTU 42.1 ▪ Supports non visés par le DTU 42.1 – Technique non courante tel que brique, panneau en béton cellulaire, etc – Nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET. ▪ Reprises d'épaufrures éventuelles avec LANKOREP FACADE 732. ▪ Ragréage éventuel du support avec ENDUIT DE RAGREAGE FACADE.
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOL FLEX INTERMEDIAIRE doit être teinté comme les finitions lorsqu'il doit être recouvert par TOL FLEX 600 TALOCHE. ▪ Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

FINITIONS MAT

Aspects	Mat					
	12		13		14	
Classe d'imperméabilité						
Fixateurs	1 couche de TOL FIX, TOL FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE					
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL FLEX INTERMEDIAIRE				Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE	
Couches Intermédiaires	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE		1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE		1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²)	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE (0,500 kg/m ²)
	Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais					
	0,250 kg/m ²	0,400 kg/m ²	0,400 kg/m ²	0,600 kg/m ²	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²) frais sur frais	
Finitions	Tol Flexane Mono (0,250 kg/m ²)	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol Flex 600 2 couches (0,300 kg/m ²),	Tol Flexane Mono (0,350 kg/m ²),	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol Flex 600 2 couches (0,400 kg/m ²),	Tol Flexane Mono (0,340 kg/m ²)	Renocryl 500 (0,350 kg/m ²), Tol Flex 600 (0,300 kg/m ²),

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

FINITIONS TALOCHÉ

Aspects	Taloché		
	I2	I3	I4
Classe d'imperméabilité	1 couche de TOL FIX, TOL FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE		
Fixateurs	1 couche de TOL FIX, TOL FIXATEUR GCPV ou ELASTOFIX PIGMENTE		
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ TOL FLEX INTERMEDIAIRE		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couches Intermédiaires	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE (0,500 kg/m ²) Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
	0,250 kg/m ²	0,400 kg/m ³	1 couche de TOL FLEX INTERMEDIAIRE (0,400 kg/m ²) frais sur frais
Finitions	Tol Flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²), Tol Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)	Tol flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²) Tol Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)	Tol Flex 600 Taloché (1,6 kg/m ²), Tol Flexane Taloché GM (1,6 kg/m ²), Tol Flexane Taloché GG (2,2 kg/m ²)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 130.863.741,00 €
Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
Tél : 01.41.27.62.00 - tollens.com
RCS Nanterre B 592 028 294
tollens.com

