

TOP isol rapid

MONTANA®

Peinture de fond solvantée, blanche, isolante à séchage rapide pour intérieur et extérieur.

Propriétés

- excellente capacité d'isolation
- séchage rapide
- recouvrable avec toute peinture mono-composante en phase aqueuse.

Destination

- Comme fond pigmenté d'isolation avant l'application de système de peinture en phase aqueuse monocomposante.

Caractéristiques

Classification AFNOR: famille 1, cl. 7b 1

COV: 2004/42/CE A/g 350g/l (2010) <350 /l

Viscosité: prêt à l'emploi

Teinte / aspect: blanc

Degré de brillant (revêtement de protection): mat.

Liant: résine polymérisée

Densité: 1,23 (valeur moyenne)

Odeur: faible

Stabilité au stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés.

Conditionnement: 0.75 l et 5 l

Séchage

20°C et taux d'humidité relative inf. à 80%.

hors poussière: +/- 2 heures

Recouvrable: Recouvrable avec des systèmes de peintures aqueuses monocomposantes : après 3 heures.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Mise en œuvre

Etat du support: sec et cohérent

Matériel d'application: rouleau, pinceau, pistolet (airless)

Pinceau, rouleau: Prêt à l'emploi

Application au pistolet (airless): sans dilution préalable pour autant que l'appareil possède un débit supérieur à 3 l/min.

Buse: 0,015" - 0,019"

Pression: 180 - 200 bar

Filtre : 60 mesh

Température minimale d'application: +5°C

Nettoyage des ustensiles: avec du white-spirit.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Consommation

6 - 7 m²/l, suivant l'état et le degré d'absorption du support.

Système de recouvrement

1 - 2 x **Montana Top Isol Rapid**

1 - 2 x peinture de finition monocomposante en phase aqueuse.

Sur supports particulièrement souillés une application du **Montana Top Isol Rapid** en deux couches peut s'avérer nécessaire.

Eviter la pose de revêtements lourds et les colles vinyliques.

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com

MONTANA TOP ISOL RAPID - EN SPRAY

Définition

Fond de barrage et d'isolation pigmenté pour intérieur et extérieur. Pour l'isolation des supports souillés.

Composition

Résine de polymérisation, dioxyde de titane, matières de charge, alcools, additifs.

Caractéristiques à la livraison

Teinte : blanc

Odeur: faible

Conditionnement: En spray de 400 ml

Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative

hors poussière: 12 min.

Sec au toucher: après env. 20 min.

Recouvrable: après env. 45 min.

Une température basse et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Eviter la pose de revêtements lourds et les colles vinyliques.

Système de recouvrement

- Consulter l'étiquette

Consulter la fiche de sécurité sur

www.montanacoatings.com



Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2017 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v03

Distribué par:



MONTANA®

www.montanacoatings.com

